

擠型物理性能

常見鋁合金擠型材質之物理性能			
Temper	抗拉強度 Mpa	降服強度 Mpa	延伸率 %
6061			
O	150	110	16
T5	240	205	8
T6	260	240	8
6063			
O	130	0	18
T5	150	110	8
T6	205	170	8

可熱處理合金板材物理性能

常見可熱處理合金板材之物理性能			
Temper	抗拉強度 Mpa	降服強度 Mpa	延伸率 %
6061			
O	150	85	10
T4	205	110	10
T651	290	240	4